

CALCITE è un rivestimento decorativo eco-compatibile a grana grossa per interni ed esterni a base di puro grassello di calce cotto a legna, stagionato mediamente 8-10 mesi, finemente filtrato e selezionate polveri di marmo.

La mano vellutata e l'aspetto fortemente materico ad effetto pietra naturale levigata, ne accentuano i chiaroscuri.

Combinato con gli additivi LUCI o FIAMME DI ROCCIA permette di ottenere risultati di grande impatto.

Il suo ciclo applicativo si compone di:

- una mano di primer FOND FINE
- una mano di CALCITE
- una mano di CERA NATURALE (solo per interni)

GAMMA COLORI (SOLO PER INTERNI)

CALCITE è fornito nel colore 01 (Bianco Base).

Il sistema colorimetrico QUATTROCOLORI consente di ottenere una gamma pressoché infinita di colori usando soltanto i nostri toner **rosso, giallo, blu e nero**, adatti alla calce. COLORI BASE è un altro sistema colorimetrico di Coverit, che mette a disposizione una gamma di coloranti prodotti con terre naturali e ossidi resistenti alla luce.

Per una colorazione omogenea del materiale è consigliabile miscelare la base bianca in modo accurato con i toner prescelti secondo le dosi indicate a fianco di ogni colore nel catalogo CALCE VENEZIANA.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è fondamentale per una perfetta riuscita dell'applicazione.

In caso di SUPERFICI NUOVE, quali calcestruzzo, intonaci civili, rasature a gesso e cartongessi è sufficiente applicare una mano di primer FOND FINE direttamente sulla superficie.

In caso di SUPERFICI VECCHIE quali intonaci civili, tempere e traspiranti è sufficiente una buona spazzolatura prima di una mano di primer FOND FINE. In presenza di SUPERFICI VECCHIE incoerenti, sfarinanti o trattate con cera o sapone, è necessario anche carteggiare e pulire bene la superficie prima di applicare una mano di primer FOND FINE.

Il fissativo FOND FINE applicato a rullo o pennello assicura adesione ed isolamento. È un fondo bianco all'acqua, con quarzo extra fine. È espressamente formulato per finiture a spessore a base calce ed ha un basso contenuto di Composti Organici Volatili (C.O.V.).

CICLO APPLICATIVO

PRIMER

Prodotto: FOND FINE

Consumo: **circa 150 ÷ 200 g/m²** a seconda del supporto

Il prodotto è diluibile con il 20-30% d'acqua.

Applicare una mano a rullo o pennello.

MANO UNICA

Prodotto: CALCITE col. 01 (Bianco Base) o colorato e/o additivato

Consumo: **circa 3000 ÷ 4000 g/m²**

L'eventuale presenza d'acqua in superficie è da ritenersi normale e va rimossa prima dell'utilizzo.

A parete completamente asciutta dopo l'applicazione del primer (6 ore), stendere una mano con frattone dentato per una posa omogenea, attendere l'asciugatura al tatto e, con l'eventuale aiuto di un vaporizzatore d'acqua, compattare o lamare con frattone liscio fino ad ottenere la finitura desiderata.

TOPCOAT

Prodotto: CERA NATURALE

Consumo: **circa 100 ÷ 200 g/m²**

Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 48 ore. Agitare la confezione prima dell'uso. Stendere CERA NATURALE usando una spugna morbida, procedendo circa ½ m² alla volta e avendo cura di togliere eventuali eccessi o colature di prodotto, fino a completo assorbimento; lucidare subito con un panno asciutto (TNT, microfibra, cotone).

ALTRI SUGGERIMENTI APPLICATIVI

CALCITE è un prodotto a grana grossa che oltre ad essere applicato come suggerito per un effetto pietra grezza, può essere utilizzato come da tradizionale ciclo applicativo a due mani, asciutto su asciutto (in questo caso i consumi sono leggermente maggiori).

Inoltre, se miscelato con gli additivi LUCI e FIAMME DI ROCCIA, dona agli ambienti atmosfere emozionanti, di fascino. Alcuni suggerimenti applicativi sono consultabili nel nostro catalogo CALCE VENEZIANA ai seguenti link: coverit.it/qr11 coverit.it/qr20 coverit.it/qr25

CONDIZIONI AMBIENTALI D'APPLICAZIONE

Utilizzare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita.

Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti.

Durante l'applicazione la temperatura ambiente deve essere inclusa tra +10 °C e +30 °C, mentre l'umidità relative deve essere inferiore al 85% anche nelle 24 ore successive all'applicazione.

Nel caso di applicazioni in esterno:

In caso di applicazioni all'esterno utilizzare il prodotto al naturale o colorato con la gamma COLORI BASE.

Evitare l'applicazione in pieno sole o in presenza di forte vento.

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi.

Proteggere la superficie dalle precipitazioni nei 90 giorni successivi all'applicazione.

CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C. **Teme il gelo.**

NORME DI SICUREZZA

La calce rende il prodotto caustico. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, lavare abbondantemente con acqua.

Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia.

I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio.

DATI TECNICI	
Confezioni	CALCITE: 24 kg, 20 kg, 8 kg
Peso specifico	1,66 ± 0,05 kg/l
Resa	Circa 3300 ± 3600 g/m ² mano unica Circa 3800 ± 4300 g/m ² due mani
Diluizione	Pronto all'uso
Spessore rivestimento	2,00 ± 2,50 mm
Granulometria	1000 µ max.
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	alta 0,06m Rif. Norma UNI EN ISO 7783-2:2001
Secco in profondità	48 ore con temperatura ambiente a 20 °C
Carbonatazione stabile	180 gg.
Valore pH	12,5 ± 0,2
VOC	CALCITE: 0,16 g/l
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/c, valore limite 2010: 40 g/l

Potete consultare il nostro catalogo completo CALCE VENEZIANA, al seguente link: coverit.it/qr99

COVERIT s.r.l. Strada Marchesane 123 - 36061 Bassano del Grappa VI +39.0424.500.507 - info@coverit.it - www.coverit.it	Documento	ST122ITA	Data emissione	7.4.2010
	Revisione	05	Data revisione	1.7.2018