

SUPERLUCIDO è uno stucco eco-compatibile a grana fine a base di puro grassello di calce cotto a legna, stagionato mediamente 8-10 mesi, finemente filtrato e selezionate polveri di marmo.

È consigliato per decorazioni di ambienti **interni** per ottenere la tradizionale finitura estremamente lucida ad effetto specchio, marmorizzata, dalle ombreggiature naturali.

Il suo ciclo applicativo tradizionale si compone di:

- una mano di primer FOND FINE
- tre mani di SUPERLUCIDO
- una mano di CERA NATURALE

GAMMA COLORI

SUPERLUCIDO è fornito nel colore 01 (Bianco Base).

Il sistema colorimetrico QUATTROCOLORI consente di ottenere una gamma pressoché infinita di colori usando soltanto i nostri toner **rosso, giallo, blu e nero**, adatti alla calce. COLORI BASE è un altro sistema colorimetrico di Coverit, che mette a disposizione una gamma di coloranti prodotti con terre naturali e ossidi resistenti alla luce.

Per una colorazione omogenea del materiale è consigliabile miscelare la base bianca in modo accurato con i toner prescelti secondo le dosi indicate a fianco di ogni colore nel catalogo CALCE VENEZIANA.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è fondamentale per una perfetta riuscita dell'applicazione.

In caso di SUPERFICI NUOVE, quali calcestruzzo, intonaci civili, rasature a gesso e cartongessi è sufficiente applicare una mano di primer FOND FINE direttamente sulla superficie.

In caso di SUPERFICI VECCHIE quali intonaci civili, tempere e traspiranti è sufficiente una buona spazzolatura prima di una mano di primer FOND FINE. In presenza di superfici vecchie incoerenti, sfarinanti o trattate con cera o sapone, è necessario anche carteggiare e pulire bene la superficie prima di applicare una mano di primer FOND FINE.

Il fissativo FOND FINE applicato a rullo o pennello assicura adesione ed isolamento. È un fondo bianco all'acqua, con quarzo extra fine. È espressamente formulato per finiture a spessore a base calce ed ha un basso contenuto di Composti Organici Volatili (C.O.V.).

CICLO APPLICATIVO TRADIZIONALE

PRIMER

Prodotto: FOND FINE

Consumo: **circa 150 ÷ 200 g/m²** a seconda del supporto

Il prodotto è diluibile con il 20% - 30% d'acqua.

Applicare una mano a rullo o pennello.

PRIMA MANO

Prodotto: SUPERLUCIDO col. 01 (Bianco Base)

Consumo: **circa 500 ÷ 600 g/m²**

L'eventuale presenza d'acqua in superficie è da ritenersi normale e va rimossa prima dell'utilizzo.

A parete completamente asciutta dopo l'applicazione del primer (6 ore), stendere una prima mano curando di posarla in modo omogeneo.

SECONDA MANO

Prodotto: SUPERLUCIDO col. 01 (Bianco Base) o colorato

Consumo: **circa 220 ÷ 300 g/m²**

A prima mano completamente asciutta (12 ore), applicare uniformemente la seconda mano, creando una superficie piana e priva di avvallamenti, ma non lucida.

TERZA MANO

Prodotto: SUPERLUCIDO col. 01 (Bianco Base) o colorato

Consumo: **circa 80 ÷ 100 g/m²**

A seconda mano completamente asciutta (12 ore), applicare la terza mano con brevi spatolate per circa un m² alla volta, quindi lamare con spatola inclinata di 45°. La lucentezza è conferita dalla pressione della spatola d'acciaio con la giusta inclinazione sulla superficie appena applicata. La particolare formulazione del prodotto consente ripetuti passaggi fino al raggiungimento della lucentezza desiderata.

TOPCOAT

Prodotto: CERA NATURALE

Consumo: **circa 30 ÷ 50 g/m²**

Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 48 ore. Agitare la confezione prima dell'uso. Stendere CERA NATURALE usando una spugna morbida, procedendo circa ½ m² alla volta e avendo cura di togliere eventuali eccessi o colature di prodotto, fino a completo assorbimento; lucidare subito con un panno asciutto (TNT, microfibra, cotone).

I nostri suggerimenti applicativi sono consultabili nel nostro catalogo CALCE VENEZIANA al seguente link: coverit.it/qr19

CONDIZIONI AMBIENTALI D'APPLICAZIONE

Utilizzare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita.

Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti.

Durante l'applicazione la temperatura ambiente deve essere inclusa tra +10 °C e +30 °C, mentre l'umidità relativa deve essere inferiore al 85% anche nelle 24 ore successive all'applicazione.

CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C. **Teme il gelo.**

NORME DI SICUREZZA

La calce rende il prodotto caustico. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, lavare abbondantemente con acqua.

Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia.

I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio.

DATI TECNICI	
Confezioni	SUPERLUCIDO: 24 kg, 20 kg, 8 kg
Peso specifico	1,56 ± 0,05 kg/l
Resa	800 ± 1000 g/m ²
Diluizione	Pronto all'uso
Spessore rivestimento	0,80 ± 1,00 mm
Granulometria	200 µ max.
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	alta 0,06m Rif. Norma UNI EN ISO 7783-2:2001
Secco in profondità	48 ore con temperatura ambiente a 20 °C
Carbonatazione stabile	180 gg.
Valore pH	12,5 ± 0,2
VOC Dir. 2004/42/CE	SUPERLUCIDO: 0,07 g/l Cat. A/c, valore limite 2010: 40 g/l

Potete consultare il nostro catalogo completo CALCE VENEZIANA, al seguente link: coverit.it/gr99

COVERIT s.r.l. Strada Marchesane 123 - 36061 Bassano del Grappa VI +39.0424.500.507 - info@coverit.it - www.coverit.it	Documento	ST171ITA	Data emissione	30/01/18
	Revisione	00	Data revisione	