

VESUVIO è un rivestimento materico a base di puro grassello di calce cotto a legna, stagionato mediamente 8-10 mesi, finemente filtrato e selezionati carbonati e polveri di marmo.

VESUVIO permette di ottenere superfici a rilievo, grezze o levigate, a seconda della lavorazione. Viene applicato in una sola mano o lavorato in abbinamento ad altri prodotti come CLASSICO o ancora rifinito con i nostri EFFETTI DECORATIVI, per risultati sorprendenti.

Ciclo applicativo:

- una mano di primer FOND FINE
- una mano di VESUVIO
- infinite possibilità di finitura

GAMMA COLORI

VESUVIO è fornito nel col. 01 (Bianco Base).

Il sistema colorimetrico QUATTROCOLORI consente di ottenere una gamma pressoché infinita di colori usando soltanto i nostri toner **rosso, giallo, blu e nero**, adatti alla calce. COLORI BASE è un altro sistema colorimetrico di Coverit, che mette a disposizione una gamma di coloranti prodotti con terre naturali e ossidi resistenti alla luce.

Per una colorazione omogenea del materiale è consigliabile miscelare la base bianca in modo accurato con i toner prescelti secondo le dosi indicate a fianco di ogni colore nel catalogo CALCE VENEZIANA.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è fondamentale per una perfetta riuscita dell'applicazione.

In caso di SUPERFICI NUOVE, quali calcestruzzo, intonaci civili, rasature a gesso e cartongessi è sufficiente applicare una mano di primer FOND FINE direttamente sulla superficie.

In caso di SUPERFICI VECCHIE quali intonaci civili, tempere e traspiranti è sufficiente una buona spazzolatura prima di una mano di primer FOND FINE. In presenza di SUPERFICI VECCHIE incoerenti, sfarinanti o trattate con cera o sapone, è necessario anche carteggiare e pulire bene la superficie prima di applicare una mano di primer FOND FINE.

Il fissativo FOND FINE applicato a rullo o pennello assicura adesione ed isolamento. È un fondo bianco all'acqua, con quarzo extra fine. È espressamente formulato per finiture a spessore a base calce ed ha un basso contenuto di Composti Organici Volatili (C.O.V.).

CICLO APPLICATIVO

PRIMER

Prodotto: FOND FINE

Consumo: **circa 150 ÷ 200 g/m²** a seconda del supporto

Il prodotto è diluibile con il 20% - 30% d'acqua.

Applicare una mano a rullo o pennello.

MANO UNICA

Prodotto: VESUVIO col. 01 (Bianco Base) o colorato e/o additivato

Consumo: **circa 1200 ÷ 1500 g/m²** a seconda dell'effetto desiderato

L'eventuale presenza d'acqua in superficie è da ritenersi normale e va rimossa prima dell'utilizzo.

A parete completamente asciutta dopo l'applicazione del primer (6 ore) stendere una generosa mano di VESUVIO in modo omogeneo con frattone dentato.

Lavorare la superficie a piacere, a seconda dell'effetto che si desidera ottenere, compattando il materiale e lamandolo in fase di asciugatura per un effetto liscio, o creando solchi e venature a piacere con il frattone "texture" per un effetto a rilievo. L'utilizzo del nebulizzatore d'acqua

aiuta la lavorabilità del prodotto che nel caso di stesura in unica mano, può essere così ripreso a piacere.

TOPCOAT

Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 48 ore.

A seconda della superficie realizzata e dell'effetto finale desiderato, proponiamo le seguenti possibili finiture: CERA NATURALE, BAUTA, o OMBRA naturale, colorati con il sistema colorimetrico QUATTROCOLORI o ancora con EFFETTI DECORATIVI, nuovi Kit che Coverit ha ideato per ottenere originali finiture in diverse versioni, semplicemente applicando due passaggi di Top Coat colorati e pronti all'uso da applicare su VESUVIO bianco o nero.

Consultare le relative schede tecniche per caratteristiche ed informazioni di utilizzo.

ALTRI SUGGERIMENTI APPLICATIVI

La grande versatilità di VESUVIO permette di applicarlo come appena illustrato ad una sola mano, o anche in combinazione con altri prodotti come CLASSICO o con gli speciali additivi come LUCI o FIAMME DI ROCCIA.

Per l'impiego di VESUVIO, alcuni suggerimenti applicativi sono consultabili nel nostro catalogo CALCE VENEZIANA ai seguenti link:

coverit.it/qr06 coverit.it/qr07 coverit.it/qr08 coverit.it/qr12
coverit.it/qr13 coverit.it/qr14 coverit.it/qr15 coverit.it/qr16
coverit.it/qr17 coverit.it/qr18 coverit.it/qr23 coverit.it/qr24
coverit.it/qr26 coverit.it/qr28

CONDIZIONI AMBIENTALI D'APPLICAZIONE

Utilizzare materiale della stessa partita per ogni parete.

Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti.

Durante l'applicazione la temperatura ambiente deve essere inclusa tra +10 °C e +30 °C, mentre l'umidità relative deve essere inferiore al 85% anche nelle 24 ore successive all'applicazione.

CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto da caldo e freddo eccessivi.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5 °C e +30 °C. **Teme il gelo.**

NORME DI SICUREZZA

La calce rende il prodotto caustico. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, lavare abbondantemente con acqua.

Tenere il prodotto fuori della portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia.

I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio.

DATI TECNICI	
Confezioni	VESUVIO: 24 kg, 20 kg, 8 kg
Peso specifico	1,68 ± 0,05 kg/l
Resa	1200 ÷ 1500 g/m ²
Diluizione	Pronto all'uso
Spessore rivestimento	1,50 mm
Granulometria	650 µ max.
Permeabilità al vapore d'acqua (Sd)	alta 0,06m Rif. Norma UNI EN ISO 7783-2:2001
Secco in profondità	48 ore con temperatura ambiente a 20 °C
Carbonatazione stabile	180 gg.
Valore pH	12,5 ± 0,2
VOC	VESUVIO: 0,07 g/l
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/c, valore limite 2010: 40 g/l

Potete consultare il nostro catalogo completo CALCE VENEZIANA, al seguente link: coverit.it/qr99

COVERIT s.r.l. Strada Marchesane 123 - 36061 Bassano del Grappa VI +39.0424.500.507 - info@coverit.it - www.coverit.it	Documento	ST136ITA	Data emissione	7.4.2010
	Revisione	02	Data revisione	1.2.2018